

LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

JEDNOSLOŽKOVÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO NA BÁZI SYNTETICKÉHO KAUCUKU

VLASTNOSTI

Speciální fixační kontaktní lepidlo, které se aplikuje nástřikem. Je primárně určené k uchycení parozábrany ke kovovým sádkartonovým profilům a dřevěným KVH hranolům i k sobě navzájem. Lepidlo může být nanášeno na většinu podkladů (běžné stavební materiály jako je například dřevo, zdivo, minerální vlny, polystyreny, atd.). Výrazně snižuje čas potřebný k instalaci parozábrany. Protiskluzná a přídržná fixace. Dlouhá otevřená doba. Není vhodné pro lepení substrátů ze živce, mědi nebo měď obsahujících materiálů, jako jsou bronz a mosaz. Doporučujeme provést pro každý povrch předběžný test přilnavosti.

APLIKACE

Materiály určené ke spojení musí být suché, čisté, bez prachu či mastnoty a měly by do sebe dobře zapadat. Sprej před použitím dobře protřepejte. Tryska spreje je otočná a lze tedy měnit směr nástřiku lepidla na vodorovný, nebo svislý. Po celou dobu nanášení udržujte sprej ve vzpřímené poloze a trysku držte plně stisknutou. Lepidlo nanášejte rovnoměrně na podklad ze vzdálenosti cca 5 až 10 cm. Po nanesení nechte lepidlo alespoň 1 minutu odvětrat (při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti), poté přiložte fólii a pevně přitiskněte (otevřená doba po odvětrání je cca 1 hodina, během této doby je možné fólii odlepit a znovu přilepit). Po nanesení podržte sprej dnem vzhůru a stiskněte trysku, dokud nezačne vycházet pouze samotný hnací plyn, ne lepidlo, aby se zabránilo ucpáním otvoru trysky. Pokud lepíme spoje parozábrany k sobě navzájem, nebo spoje mezi konstrukcí a fólií je nutné přelepit materiál páskou určenou pro parotěsné a vzduchotěsné spoje. Lepidlo nevytváří vzduchotěsný spoj a neslouží jako trvalá fixace parozábrany. Po utěsnění je nutné ji mechanicky přikotvit. Aplikační teplota +5 až 30 °C.





BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci dodržovat základní hygienická pravidla – nejíst, nepít, nekouřit. Prostory, ve kterých probíhá aplikace, musí být dobře větrané.

Chránit oči a pokožku před potřísněním. V případě zasažení očí vypláchnout čistou vodou.

BALENÍ

Lepidlo je dodáváno ve spreji. Obsah balení je 500 ml.

UPOZORNĚNÍ:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky a jsou změřeny dle současných platných norem. Z těchto údajů není možno proto odvozovat právní závaznost a odkazujeme Vás rovněž na naše obchodní podmínky. Další podrobné informace k výše uvedenému výrobku naleznete v Bezpečnostních listech, zpracovaných podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Základ	syntetický kaučuk
Hustota	0,87 g/cm ³
Hmotnostní sušina	cca 20 %
Doba odpaření	15 – 30 s
Otevřená doba	1 h
Nanášecí teplota	5 °C – 30 °C
Spotřeba	100 – 300 ml/m ²
Skladovatelnost	min. 18 měsíců v původně uzavřené nádobě, skladovat při teplotě mezi +5 °C a +25 °C

