

Salith MKT

Vápenocementová jádrová omítka, ruční i strojní



Specifikace

Technický list platí pro použití suché maltové směsi **Salith MKT** a je v souladu s EN 998-1, klasifikace GP-CSI-W₀.

Použití

K vytváření vnějších a vnitřních jádrových omítek stěn a stropů jako podklad pod štukové omítky řady Salith. Po zahrazení je povrch **Salith MKT** vhodný i jako podklad pod strukturované minerální a pastovité omítky či mozaikové dekorativní omítky.

Složení

Suchá směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

Příprava podkladu

Vhodný podklad je pórobeton typu Ytong či Porfix, vápenopískové a pálené cihly, cihelné tvárnice, liapor, velox, nejružnější bloky na bázi betonu, kamene, monolitické či prefabrikované betonové plochy, příp. původní soudržné omítky. Podklad musí být nosný, suchý, dostatečně nasáklý, čistý, bez prachu, nesoudržných částí, solných výkvětů, biotického napadení, mastnot aj. filmotvorných vrstev a povlaků se separačními účinky. Nevymaltované spáry, vylomené či vytlučené části podkladu a příp. instalační drážky vyplňte a zarovnejte **Salith MKT** nebo jinou, vhodnou výplňovou maltou dle druhu podkladu a tloušťky vysrávky a nechte řádně vyzrát. Plochy obsahující sádro napenetrujte přípravkem **Salith GM**. Všechny venkovní plochy opatřete postřikem **Salith MZS**, stejně jako případné rizikové podklady v interiéru z nesořodých či starších materiálů na hranici soudržnosti, málo savé betonové plochy nebo naopak savé plochy z pórobetonu, heraklitových

desek, veloxu apod. Pro minerální stejnorodé, běžné cihelné, vápenopískové aj. podklady v interiéru není postřik podmínkou. Za vyšších teplot podklad před aplikací omítky řádně navlhčete.

Zpracování

Suchou směs rozmíchejte pomaluběžným míchadlem nebo strojní omítačkou s uvedeným množstvím vody do vzniku rovnoměrně homogenní hmoty, naneste strojně nebo ručně na připravený podklad a srovnajte latí na max. tloušťku vrstvy 15 mm. Pro větší tloušťku jádra lze omítku vrstvit. Ke zpevnění a přesnému zarovnání vodorovných a svislých hran, dilatací apod. zapracujte do čerstvé vrstvy vhodný omítkový profil. Povrch jádra zdrsňte druhý den mřížkovým škrabákem a celý podklad nechte vyzrát dle největší tloušťky vrstvy nebo celého souvrství, min. dle obecného pravidla doby zrání 1 den na 1 mm jádrové omítky.

Při použití jádrové vrstvy jako **podkladu pod strukturované minerální, pastovité či mozaikové omítky** povrch po stržení latí a zavadnutí zahradte houbou nebo ocelovým hladítkem a nechte vyzrát ve stejné lhůtě.

Omítku lze alternativně použít i ke konečné úpravě suterénních, technických aj. užitných prostor s výhodou rychlosti provedení omítkových prací, kdy lze tuto vrstvu na zdrsněný podklad nanést a zpracovat již 24 hod od aplikace jádrové vrstvy.

Zpracujte při teplotě podkladu, vzduchu a teplotě suché směsi v rozsahu +5 až +30 °C, venkovní práce neprovádět na přímém slunci, za větrného či deštivého počasí nebo při očekávané změně teplot mimo uvedený rozsah.

Pokračování na straně 2

CE

Výrobce:
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
č.p. 54, 789 01 Hrabová

05

012

EN 998-1

Salith MKT

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP
pro zdi, stropy, pilíře a přčky

Přidrznost typ porušení	≥ 0,18 MPa FP-A
Absorpce vody	W ₀
Propustnost vodních par μ	≤ 15
Tepelná vodivost λ _{10, dry} (tabulková hodnota)	≤ 0,67 W/mK
Reakce na oheň	třída A1
Trvanlivost (mrazuvzdornost)	NPD
Nebezpečné látky	SDS
Vápenocementová vnitřní a vnější jádrová omítka stěn a stropů jako podklad pod štukové omítky řady Salith.	

Upozornění

Dodatečné přidávání pojiv, plniv aj. přísad, jakož i prosévání směsi je nepřípustné. K rozmíchání použijte pitnou vodu nebo vodu dle EN 1008. U pytlovaných produktů zpracujte vždy ucelená balení. Uvedené časy (zrání, zpracovatelnost apod.) platí pro ustálené teplotní a vlhkostní podmínky +20 °C, 65 % rel. vzdušné vlhkosti, bez proudění vzduchu. Nižší teploty a vyšší vlhkost tyto časy prodlužují. Opačně, za vysokých teplot a nízké vlhkosti se zvyšuje riziko nesprávného vytvrdnutí malty a nemusí být dosaženo deklarovaných vlastností.

Ochrana zpracovaných ploch

Čerstvě zpracované vnitřní i venkovní plochy chraňte min. 7 dní před mrazem, deštěm nebo rychlým vysycháním za teplého a suchého počasí, větru, slunečního záření či při nasazení průmyslových topidel. Omítkový povrch za vyšších teplot vlhčete 2 až 3 dny od jeho zpracování.

Balení a skladování

Směs je dodávána v papírových ventilových pytlích 35 kg nebo volně ložená v ocelových zásobnících. Pytle skladujte v suchu na dřevěných paletách v neporušených originálních obalech. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců.

Zabezpečení kvality

Kvalita je trvale sledována v laboratoři výrobního závodu.

Technické poradenství

Pro všechny výrobky Salith poskytujeme odborné poradenství i na stavbách. Informujte se prosím včas o možnosti návštěvy technického poradce.

Pozor!

Používejte systémové produkty jednoho výrobce! Aplikace neuvedené v tomto návodu konzultujte s technickým poradcem, bez schválení je taková realizace provedena na vlastní riziko. Aktuální znění listu na www.salith.cz.

Technické údaje

množství záměsové vody	5–7 l/bal. 35 kg; 0,14–0,20 l/kg
zpracovatelnost	≤ 2 hod
pevnost v tlaku po 28 dnech	CS I
sypaná hmotnost	≤ 1400 kg/m ³
zrnitost	0–1,2 mm
absorpce vody	W _c 0
spotřeba při tloušťce vrstvy 15 mm	24 kg/m ² ; 1,6 kg/mm/m ²
vydatnost při tloušťce vrstvy 15 mm	1,46 m ² /bal. 35 kg

Tento technický list platí od 1. 3. 2024.
Platnost předchozího vydání se tímto ruší.