

IRONWOOD

Technický list

OCHRANNÁ VRSTVA

DEKORATIVNÍ VRSTVA

VINYLOVÉ JÁDRO



Rozměry	norma	jednotka/požadavek	hodnota
Rozměr (tloušťka x šířka x délka)	-	mm	2×184.2×1219.2
Tloušťka náslapné vrstvy	-	mm	0,30
Hmotnost / m ²	-	kg/m ²	3.4
Balení (přebal/paleta)	-	m ²	5.614 / 224.56
Úroveň zatížení: komerční		třída	32
Všeobecné vlastnosti			
Tloušťka, t	ISO 24346	+0,13mm/-0,1mm	splňuje
Délka, d	ISO 24342	≤ 0,15 % do max. 0,5 mm	splňuje
Šířka, š	ISO 24342	≤ 0,1 % do max. 0,5 mm	splňuje
Pravoúhlost, q	ISO 24342	max ≤ 0,25 mm	splňuje
Rovinnost, s	ISO 10582	Délka: ≤ 0,50 % (konkavní) ≤1,0 % (konvexní) Šířka: ≤ 0,10 % (konkavní) ≤0,15 % (konvexní)	splňuje
			splňuje
Spáry, o	ISO 10582	≤ 0,15 mm / max ≤ 0,2 mm	splňuje
Výškový rozdíl, h	ISO 10582	0,1 mm / max ≤ 0,15 mm	splňuje
Klasifikované vlastnosti			
Rozměrová stálost	ISO 23999	≥ 0,25 %	splňuje
Odolnost proti opotřebení IP	EN 13329	≥ 1600 cyklů	splňuje
Odolnost vůči nárazu mm	EN 13329	≥1600 mm	splňuje
Odolnost vůči kolečkovým židlím	ISO 4918	počet opakování 15 000 s	pouze mírná změna
Odolnost vůči skvrnám	EN 438-2	skupina 1 a 2: stupeň 5/ skupina 3: stupeň 4	splňuje
Odolnost vůči bodové zátěži	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	splňuje
Bezpečnostní vlastnosti			
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl-s1	splňuje
Protiskluznost	DIN 51130	R10	splňuje
Emise formaldehydu	EN 717-1	třída	≤ 0,124 mg/m ²
SVHC	REACH	-	≤ 0,1 %
Tepelný odpor	EN ISO 10456	(m ² .K)/W	0,01

