

# STAUF

— seit 1828 —



## STAUF D 50

Vláknem vyztužené lepidlo pro PVC designové krytiny (LVT)



### Technický list

Číslo produktu ✓ 141060

Speciální vlastnosti ✓ Vysoká konečná pevnost  
✓ Dobrá smáčivost  
✓ Vysoká rozměrová stabilita

Vhodné pro instalaci ✓ PVC designové krytiny (LVT)  
✓ Homogenní a heterogenní PVC, křemenné vinylové dlaždice  
✓ Sportovní PVC krytiny pro bodově a plošně pružné konstrukce  
✓ CV krytiny

Vhodné podklady ✓ Potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritové), včetně litých  
✓ Zdvojené podlahy  
✓ Dřevěné podklady (parkety, prkna)  
✓ Vyrovnávací hmoty STAUF  
✓ Dřevotřískové desky (P4 až P7), OSB desky (OSB/2 až OSB/4)  
✓ Sádroláknité desky bez povrchové úpravy  
✓ Cementové potěry

Vhodné vyrovnávací hmoty ✓ STAUF XP 20  
✓ STAUF GS  
✓ STAUF GS Stand  
✓ STAUF GS Basic  
✓ STAUF FZ  
✓ STAUF XP 10  
✓ STAUF RM  
✓ STAUF SSP RAPID

Vhodné podložky ✓ Na vyžádání

Vlastnosti produktu ✓ Odolný proti stárnutí  
✓ Vhodný pro podlahové vytápění  
✓ Dobrá počáteční lepivost  
✓ Vhodný pro kolečkové židle podle DIN 12529

Barva ✓ Krémová


|                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotřeba na m <sup>2</sup>        | ✓ 300 g se zubovou stěrkou STAUF č. 1                                                                              |
| Doba pro vložení krytiny          | ✓ 5–20 minut při 20 °C                                                                                             |
| Doba odvětrání                    | ✓ 5–10 minut při 20 °C                                                                                             |
| Zatížitelnost                     | ✓ Přibližně po 24 hodinách                                                                                         |
| Klimatické podmínky na pracovišti | ✓ Minimálně 18 °C, maximálně 75 % relativní vlhkosti vzduchu, přednostně maximálně 65 % relativní vlhkosti vzduchu |
| Číslo schválení DIBt              | ✓ Z-155.20-503                                                                                                     |
| Přepravní požadavky               | ✓ Chránit před mrazem                                                                                              |
| Požadavky na skladování           | ✓ Chránit před mrazem<br>✓ V suchu<br>✓ V chladu                                                                   |
| Doba skladování                   | ✓ 9 měsíců                                                                                                         |
| GISCODE                           | ✓ D1                                                                                                               |
| EMICODE                           | ✓ EC1 plus                                                                                                         |
| Dostupná balení                   | ✓ 14 kg plastový kbelík<br>✓ 5 kg plastový kbelík                                                                  |

## KONTROLA PODKLADU



Před pokládkou zkontrolujte podklad podle DIN 18365. Podklad musí být mimo jiné pevný v tlaku a tahu, bez trhlin, dostatečně pevný na povrchu, trvale suchý, rovný, čistý a bez separačních prostředků, slinutých vrstev apod. Posuďte také pórovitost a drsnost povrchu. Zkontrolujte vlhkost a savost cementových potěrů a potěrů na bázi síranu vápenatého, včetně litých potěrů, a dále teplotu vzduchu, relativní vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.

## PŘÍPRAVA PODKLADU



Přípravou podkladu zajistěte jeho způsobilost k pokládce. Podklad musí být zejména čistý, dostatečně pevný na povrchu, drsný, případně savý, rovný, trvale suchý a bez trhlin. Podle druhu a stavu podkladu proveďte mechanickou předúpravu: zametení, vysátí, strojní kartáčování, přebroušení nebo odbroušení, frézování či tryskání ocelovými kuličkami. Trhliny a spáry, s výjimkou dilatačních a jiných konstrukčních spár, pevně spojte pomocí licí pryskyřice STAUF a potěrových sponek. Otvory a prohlubně lze vyplnit nestékavou opravnou hmotou STAUF.

Před pokládkou podlahové krytiny je zpravidla nutné odborně připravený podklad vystěrkovat vhodnou vyrovnávací hmotou STAUF. Vystěrkované podklady již nepenetrujete.

## ZPRACOVÁNÍ



Lepidlo naneste na podklad vhodným nástrojem. Zamezte tvorbě kaluží nebo nahromadění lepidla. Po uvedené době odvětrání vložte krytinu do lepidla v době určené pro její vložení a pevně ji přitlačte nebo uhladte. Dbejte na úplné smočení rubové strany krytiny! Vzniku bublin zabraňte uhlazením, případně korkovým hladítkem.

Zejména u pružných krytin s rubem z rouna nebo obdobnou rubovou úpravou se doba odvětrání i doba pro vložení krytiny zkracují. Po 15–30 minutách od položení krytinu znovu důkladně přitlačte nebo převálcujte. Zvedající se okraje krytiny opakovaně přitlačujte až do 60 minut od položení. Při pokládce dodržujte také pokyny výrobce krytiny.

Optimální podmínky pro zpracování jsou teplota vzduchu 18–25 °C, teplota podkladu 15–23 °C (u podlahového vytápění 18–22 °C) a relativní vlhkost vzduchu pod 65 %. Tyto podmínky udržujte až do vytvrzení lepidla.

Spotřeba se liší podle vlastností podkladu, rubové strany parket nebo krytiny a použitého ozubení stěrky. Pružné krytiny, jako jsou například LVT, PVC krytiny nebo také kaučukové krytiny, se obecně lepí zubovou stěrkou STAUF č. 1 (TKB A2).

## ZATÍŽITELNOST



Zatížitelné po 24 hodinách. Spáry svařujte nejdříve po 48 hodinách.

## OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI



Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu vývoje a praktickým zkušenostem. Slouží však pouze jako pomůcka při výběru našich výrobků a v každém případě jsou nezávazné, protože nemáme vliv na provedení pokládky a podmínky pokládky se na jednotlivých místech liší. Uplatňování nároků na základě těchto údajů je proto vyloučeno. Totéž platí pro bezplatné a nezávazné obchodní a technické poradenství. Upozorňujeme, že zákazník a zpracovatel se musí dostatečnými vlastními zkouškami přesvědčit o vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel. Vydáním těchto informací pozbývají platnosti všechny předchozí technické informace (technické listy, doporučení k pokládce a další informace určené k podobným účelům).